





## **KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) TiCELL P/90 G**

TECHNIKAI CMC termék, vizes diszperziós festékek segédanyaga, kiváló kötőanyag és filmképző, viszkozitás növelő, reológiai segédanyag. Javítja a festék fedőképességét, csöpögésgátló hatású, megakadályozza a szétválást.



Festékipari alkalmazáshoz kérje katalógusunkat, amely részletes felhasználási segédletet tartalmaz.

**Ragasztási segédanyagként és önálló ragasztóként is felhasználható.**

### **Előnyei:**

-  Vízben kiválóan oldódik, a teljes feloldás esetén adja ki a legjobb tulajdonságait
-  Sűrítő és kötőanyag
-  Cellulóz alapú, környezetbarát, jelölésmentes termék
-  Homogén, granulált szemcseméret- eloszlás

### **Felhasználási javaslat:**

-  Festékipar: folyamatos keverés közben kell a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni. Jobb hatékonyság érdekében javasolt vizes előoldat készítése 3-5%-ban. Javasolt adagolás: kb. 0,6-1,5 % (tw)
-  Önálló ragasztóként, kézi vagy gépi kenéshez javasolt 2,5-4,0% (tw) vizes oldatban használni

**Csomagolás:** 25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva

**Lejárató idő:** Gyártástól számított 12 hónap  
Raktárunkban folyamatosan elérhető  
Minimum megrendelési mennyiség 1 zsák

**Javasolt tárolás:** Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni!  
Eredeti csomagolásban tárolni.

**Származás:** EU/Németország

**TIKEM HUNGARY KFT.**











Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: [info@tikemhungary.hu](mailto:info@tikemhungary.hu) / [office@tikemhungary.hu](mailto:office@tikemhungary.hu)

Web: [www.tikemhungary.hu](http://www.tikemhungary.hu)

**Általános jellemzők/specifikáció:**

 Megjelenés:	enyhén sárgás színű granulátum
 Ionosság:	Na <sup>+</sup>
 Litersúly:	400-650 g/l
 Hatóanyag-tartalom:	min. 68%
 Szubsztitúciós fok (DS):	0,55-0,65
 Nedvesség tartalom (csomagoláskor):	max. 10%
 pH:	9-10,5
 Viskozitás (Brookfield 2% RVT2/50):	250-360 mPa.s
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Felhasználhatóság (megfelelő tárolás esetén):	min. 12 hónap

**Kizárólagos képviselő:**

Ti KEM Hungary Kft.  
info@tikemhungary.hu

\*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélnék meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.

**TIKEM HUNGARY KFT.**

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu