

## **KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) TiCELL P/60 G**




TECHNIKAI CMC termék, vizes diszperziós festékek segédanyaga, kiváló kötőanyag és filmképző, viszkozitás növelő, reológiai segédanyag. Javítja a festék fedőképességét, csöpögésgátló hatású, megakadályozza a szétválást. Festékipari alkalmazáshoz kérje katalógusunkat, amely részletes felhasználási segédletet tartalmaz.

Alkalmos granulálási segédanyagként, pellet-ragasztóként való felhasználásra, pl. tápok, állateledelek granulálásához is. (E466 Nátrium-karboxi-metil-cellulóz.)

### **Előnyei:**

- Vízben kiválóan oldódik, a teljes feloldás esetén adja ki a legjobb tulajdonságait.
- Sűrítő és kötőanyag
- Cellulóz alapú, környezetbarát
- Homogén, granulált szemcseméret- eloszlás

### **Felhasználási javaslat:**

-  Oldásnál: folyamatos keverés közben a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni. Jobb hatékonyság érdekében javasolt vizes oldat készítése 3-5%-ban.
-  Javasolt adagolás: kb. 0,6-1,5 % (tw)
-  Granulálási segédanyagként 0,5-1% (tw) az elérni kívánt granulátum keménységtől függően

**Csomagolás:** 25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva

**Szavatosság:** Gyártástól számított 12 hónap

**Javasolt tárolás:** Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni!  
Eredeti csomagolásban tárolni.

**Származás:** EU/Németország

**Besorolás:** Emberre és környezetre nem veszélyes; jelölésmentes (REACH)

#### **TIKEM HUNGARY KFT.**











Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: [info@tikemhungary.hu](mailto:info@tikemhungary.hu) / [office@tikemhungary.hu](mailto:office@tikemhungary.hu)

Web: [www.tikemhungary.hu](http://www.tikemhungary.hu)

**Általános jellemzők/specifikáció:**

 Megjelenés:	enyhén sárgás színű granulátum
 Ionosság:	Na <sup>+</sup>
 Litersúly:	400-650 g/l
 Hatóanyag-tartalom:	min. 68 %
 Szubsztitúciós fok (DS):	0,55-0,65
 Nedvesség tartalom (csomagolásakor):	max. 8%
 pH:	9-11
 Viskozitás (Brookfield 2% RVT2/50)	200-260 mPas
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Felhasználhatóság:	min. 12 hónap (megfelelő tárolás esetén)

**Kizárólagos képviselő:**

Ti KEM Hungary Kft.  
info@tikemhungary.hu

\*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.

Dokumentum vége

**TIKEM HUNGARY KFT.**

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu