






KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) DTK HV 350 G




Technikai CMC termék, vizes diszperziós ragasztó gyártásához segédanyagként funkcionál. Önálló ragasztóként is kiváló.

Papírtermékek ragasztására (pl. zacskók, vékonyabb karton csomagolás) is kiválóan alkalmas magas pseudoplaszticitása miatt, mert kevés vizet kell a rendszerbe bevinni.

Előnyei:

-  Gyors hidratáció
-  Jó sűrítő és viszkozitás növelő
-  Jó ragasztóképesség
-  Magas viszkozitás és pseudoplaszticitás
-  Cellulóz alapú, környezetbarát, jelölésmentes termék

Felhasználási javaslat:

-  **Tapétaragasztóként** üvegszálaspapírtapéták ragasztására.
A kiváló ragasztóhatását csak a teljes feloldódást követően tudja biztosítani!
-  **Papírragasztóként** való alkalmazás esetén: folyamatos keverés közben a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni. Gépi ragasztásra is alkalmas.
Javasolt oldat koncentráció: kb. 3-4,5% (tw)
-  **Viszkozitás növelőként** való alkalmazás esetén: folyamatos keverés közben a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni
Javasolt adagolás: kb. 1% (tw)

Csomagolás: 25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva

Lejárató idő: Gyártástól számított 12 hónap
Raktárunkban folyamatosan elérhető

Javasolt tárolás: Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni!
Eredeti csomagolásban tárolni.

Származás: EU/Németország

TIKEM HUNGARY KFT.











Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

Általános jellemzők/specifikáció:

 Megjelenés:	enyhén sárgás színű granulátum
 Ionosság:	Na ⁺
 Litersúly:	400-650 g/l
 Hatóanyag-tartalom:	min. 56%
 Szubsztitúciós fok (DS):	0,7-0,8
 Nedvesség tartalom (csomagoláskor):	max. 8%
 pH:	8-11
 Viskozitás (Brookfield 2% RVT2/50)	500-1000 mPas
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Felhasználhatóság (megfelelő tárolás esetén):	min. 12 hónap

Kizárólagos képviselő:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélnünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.

TIKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu